



TRACTO GUARD 300

Polyuréthane

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Un Polyuréthane aliphatique tout usage à deux composants avec un haut degré de lustre. Utilisé normalement sur le métal, tuyaux, convoyeurs, pompes et machinerie. Convient pour les surfaces et les structures où une rétention de lustre et de couleur sont requis.

Ratio: 4:1 Diluant 10% @ 15%

Diluant: TG500D Régulier

TG501D Rapide

TG502D Lent

TG6217D Très lent

Cataliseur: TG37CV

RATIO :		#1	#2	RENSEIGNEMENT TECHNIQUE:	
Peinture		4		Solides par volume :	46%
Cataliseur		1		Solides par poids :	60%
Diluant		5 à 10 %		Lustre en degré :	80
Note de mélange :				Point d'éclair :	26c 78,8f
				Liant (résine) :	polyurethane acrylique
				Viscosité :	55-60 ku
Durée de vie :		5 heures		Épaisseur recommandée :	1,5 - 2
<i>*si utilisé avec une pompe sans air divisée par deux</i>				Rendement a 1 mil sec:/g	740 pi
TEMPS DE SÈCHAGE :				Format disponible :	3,78l 18,9l
Hors poussière :		15 min		C.O.V poids / gal .us :*	476g
Recouvrement :				<i>*peux varié selon la couleur</i>	
<i>minimum</i>		30 min		NOTE :	
<i>maximum</i>		8 hrs			
dur :		8 heures			
ÉQUIPEMENTS :		<i>Buse</i>	<i>Pression</i>		
Conventionnelle :					
H.v.l.p				PRÉPARATION :	
sans air :				Préparer préalablement la surface, enlever toute graisse, huile, sels solubles ou humidité.	
rouleau pinceau :				Arrondir les soudures rugueuses et bien affiler et enlever toute éclaboussures rugueuses.	
				Après la préparation aspirer ou souffler la poussière et s'assurer que la surface est restée propre avant l'application de la peinture.	
				Ce produit est normalement appliqué sur une surface préparée avec un apprêt	

REMARQUES :

Voir la fiche signalétique pour plus d'informations sur les normes de sécurité et les précautions à prendre pour la manipulation du produit

Garantie :

Ceci tient lieu de toute garantie explicite ou implicite: L'obligation du manufacturier se limitera au remplacement seulement, de toute quantité de produit jugé défectueux.

Notifications :

Le manufacturier ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable pour blessures, dommages-intérêts, de façon accidentelle ou conséquentielle résultant de l'utilisation du produit et/ou de l'utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur s'assurera préalablement que le produit choisi est destiné à une utilisation appropriée et adéquate. Celui-ci assumera alors toute responsabilité et/ou obligation quelle qu'elle soit, suite à l'utilisation du dit produit. Toutes les valeurs indiquées sont des approximations. Ces valeurs ne doivent être utilisées qu'à titre de guide seulement puisque les valeurs réelles peuvent différer dépendamment des conditions et des méthodes d'application ainsi que des conditions environnementales, etc. L'information contenue dans le présent document est sujette à changement sans préavis

Consultez votre représentant pour une fiche technique courante. Ce qui précède ne peut subir aucune modification sans le consentement écrit et signé par un officier du manufacturier.

Les Peintures Rusty Shield inc
 597 Notre-Dame Repentigny (Québec)
 J6A 2V3 Canada
 450-585-5151

Rusty SHIELD.ca